

PRIMER OMNI

BESCHRIJVING

PRIMER OMNI is een watergedragen primer voor hoogwaardig lakwerk binnen en buiten. Ook geschikt als hechtingsprimer voor PVC, tegels en andere gladde ondergronden

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Reukarm en milieubesparend
- Waterdampdoorlatend
- Gemakkelijk te verwerken
- Zeer strakke vloeï die mooie afwerking bevordert
- Vroege waterresistentie
- Zeer goede hechting
- Schrobvast conform norm DIN53778

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

PRIMER OMNI is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Ook geschikt als hechbrug op oude verf –en laklagen en gladde ondergronden als PVC, tegels en dergelijke.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

PRIMER OMNI

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Kleuren : ?Standaard (Ready Mix)

Wit

?Basissen voor PAINTFACTORY
kleurenmengsysteem

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

?Speciale kleuren :

Contacteer PAINTFACTORY voor
verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat weinig VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend

PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op

www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Deze verf bevat weinig VOS. Klasse

A/g. verf met maximum 30gr/L VOS.

Limiet 2010 : 30gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaat copolymeren		
Vaste stoffen in volume%	38.46		%
Vaste stof in gewicht %	54.26		%
Verbruik	9-11		m ² /L
Natte laagdikte	38		µm
Droge laagdikte	99		µm
Droogtijd : stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4u - 48u bij gladde oppervlakken	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans	zijdemat		
Densiteit	20°C	1.31	Kg/L
Natte Schrobbastheidsklasse	1		

PRIMER OMNI

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Ongeschilderd hout:

Nieuw hout grondig reinigen, harsuitbloedingen verwijderen. Vette tropische houtsoorten ontvetten. Bij oud hout, de verweerde lagen tot op het gezond hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met **PRIMER OMNI**.

Reeds geschilderd hout:

Niet goed hechtende lagen volledig verwijderen door schuren, schrappen, afbranden of bijten. Afgebeten lagen grondig naspoelen met water en laten drogen. Verweerde grondlagen tot op het gezond hout afschuren. Reparaties aan het houtwerk uitvoeren met daartoe geschikte [houtvulmiddelen](#).

Het oppervlak goed reinigen. Laklagen opschuren (korrel 180 of fijner). Op oude alkydharlagen en acrylaat dispersielagen een grondlaag aanbrengen met **PRIMER OMNI**.

Hard PVC :

Reinigen en opschuren (korrel 180 of fijner). Een hechtlaag aanbrengen met **PRIMER OMNI**.

Ongeschilderd metaal:

NE-metaal (non-ferro) zoals zink, verzinkt staal en aluminium reinigen, schuren en met schoon water wassen. Een grondlaag plaatsen met **PRIMER OMNI**.

Ijzerhoudende metalen (ferro-metalen) goed reinigen en ontroesten. Voorstrijken met [PRIMER IJZER](#) of [PRIMER IJZERMENIE](#). Bij toepassing buiten, 2 maal voorstrijken. Binnen is één laag voldoende. Daarna een grondlaag aanbrengen met **PRIMER OMNI**.

Reeds geschilderd Metaal:

Oude verflagen testen op goede hechting en draagkracht. Loszittende verflagen grondig verwijderen. Goed hechtende oude verflagen opschuren (korrel 180 of fijner). Ijzerhoudend metaal, indien nodig, ontroesten. Voorstrijken met [PRIMER IJZER](#) of [PRIMER IJZERMENIE](#). Bij toepassing buiten, twee maal voorstrijken. Binnen is één laag voldoende. Een grondlaag **PRIMER OMNI** aanbrengen.

Ongeschilderde houtvezel-, spaan-, en multiplexplaten:

Reinigen en ontstoffen. Een grondlaag aanbrengen met **PRIMER OMNI**. (Dit remt ook de uitreding van formaldehydegas).

Radiatoren :

Grondig reinigen, ontroesten en behandelen met [PRIMER IJZER](#) of [PAINTFACTORY IJZERMENIE](#). De hechtinggraad en verdraagzaamheid tov de ondergrond testen. Indien nodig een voorstrijklaag aanbrengen met **PRIMER OMNI**.

VERWERKING EN VERDUNNING

Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 5°C en onder 35°C. Vraag advies.



PRIMER OMNI

Airless

Druk Airless : 100-130 bar

Tip : 0.028"-0.038"

Hoek : 25°-40°

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met de fabrikant omdat niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen opgenomen worden in deze technische fiche. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

