

PRIMER WATERDICHT

BESCHRIJVING

PRIMER WATERDICHT is een verf specifiek ontwikkeld voor permanent vochtige muren binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede hechting op vochtige muren
- Makkelijk verwerkbaar
- Goede dekkracht
- Matte, licht gekorrelde uitstraling
- Uitstekende watervastheid (tot 100%)
- Kan afgewerkt worden met elk type verf

HOUDBAARHEID

Droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking.

TOEPASSING

PRIMER WATERDICHT is geschikt voor permanent vochtige muren binnen en buiten:

- SchoorstenenVochtige keldermuren
- Losstaande brievenbussen
- Losstaande tuilmuren
- Muurdelen onder de grondwaterwering

BEPERKINGEN

- ▶ Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 0°C is en niet boven de 35 °C.
- ▶ Relatieve vochtigheid max 85%
- ▶ Schilder niet in direct zonlicht.
- ▶ Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

[Bonotools white spirit D40](#), het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

PRIMER WATERDICHT

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**

Wit

? **Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/i. verf met maximum 500gr/L VOS. Limiet 2010 :
500gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaat in solvent		
Vaste stoffen in volume%	46	%	
Vaste stof in gewicht %	77.5	%	
Verbruik	2-3.5	m²/L	
Natte laagdikte	325	µm	
Droge laagdikte	150	µm	
Droogtijd : kleefvrij :	20°C	4	u
Overschilderbaar na	20°C	24	u
Volledig uitgehard	20°C	2	dagen
Glans	mat		

PRIMER WATERDICHT

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

Ondergrond	Voorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet proper en stabiel zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	1 laag PRIMER WATERDICHT	PRIMER WATERDICHT, MUUR BUITEN of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools Groen Weg	1 laag PRIMER WATERDICHT	PRIMER WATERDICHT, MUUR BUITEN of andere Paintfactory afwerkingsproducten

VERWERKING EN VERDUNNING

Verwerking en verdunning :

- Met [kwast \(Bonotools ronde of platte kwasten\)](#) of wormpomp. Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Trechterpistool

Spuitkop 4 mm

Druk : 3-5 bar

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.