

MIRADOR HYDRO

BESCHRIJVING

MIRADOR HYDRO is een goudkleurige lak op basis van een vinyldispersie voor binnen.

EIGENSCHAPPEN

- Goede dekkracht
- Gelijmatige droging zorgt voor een egaal eindresultaat zonder aanzetten
- Makkelijk te verwerken
- Makkelijk te onderhouden en goed afwasbaar
- Watergedragen, reukloos

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

TOEPASSING

MIRADOR HYDRO kan worden toegepast op muren in gipsplaten, pleisterwerk, bakstenen, cement, ...
Alsook op houten oppervlakken, ferro en non ferro materialen

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Zorg voor ventilatie tijdens drogen en vermijd direct zonlicht.
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad
Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen vermijden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met **YOB Brushcon** om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

MIRADOR HYDRO

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**

Goudkleurig

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/a. Grenswaarde 2010: 30 gr/L. Product met maximum 30 gr/L VOS. Dit product bevat max : 30 gr/L

Technische Data

Bindmiddel	vinyldispersie
Vaste stof in volume	+/- 33.9 %
Theoretisch rendement Bij aanbevolen laagdikte	8 – 10 m ² /L
Droogtijd bij 20°C	– Stofdroog 1u – Overschilderbaar 4 uur
60° Specular glansgraad	zijdeglans
Verdunnen met	water
Reinigen met	water
Soortelijk gewicht	1.13 g/L
Opslagtemperatuur	– min 5°C – max 35°C

MIRADOR HYDRO

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Voor oppervlakken in pleister, gipskarton, ... Plaats een laag **PRIMER FIXATIE** bij poederende ondergronden. Indien geen verpoedering, plaats een laag **PRIMER MUUR**. Nadien 2 lagen **MIRADOR HYDRO**.

Voor beton, bakstenen, ... Plaatst steeds een laag **PRIMER FIXATIE**, nadien 2 lagen **MIRADOR HYDRO**.

Nieuw hout eerst heel fijn opschuren met een korrel P240 alvorens te behandelen. Plaats een laag **PRIMER OMNI**.

Opwerking van de houtvezels na de eerste laag opschuren met heel fijn schuurpapier korrel P240 en stofvrij maken. Daarna 2 lagen **MIRADOR HYDRO**.

MIRADOR HYDRO dient niet verdund te worden voor gebruik.

Verwerking

VERWERKING EN VERDUNNING

Je kan **MIRADOR HYDRO** plaatsen met een **borstel**, **rol** of spuittoestel onder lage druk. Goed schudden voor gebruik. Gebruik kortharige rollen zoals een viltrol om rolstructuur te vermijden.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.