

MUUR DECO KALKVERF

BESCHRIJVING

Hou je van een levendig interieur met een natuurlijke look? Dan is **MUUR DECO KALKVERF** zeker iets voor jou. Deze 100% natuurlijke minerale verf is samengesteld uit zuivere, gebluste kalk en natuurlijke pigmenten. Door de boeiende kleurschakeringen creëer je telkens een gevarieerd canvas dat authenticiteit uitstraalt en in elke ruimte voor extra sfeer zorgt. De verschillende effecten en nuances krijg je door het gebruik van diverse verftechnieken.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Kalkmat
- Spanningsarm
- Schimmel- en bacteriewerend
- Goede dekkracht
- Waterdampdoorlatend
- Voor een goede reinigbaarheid kan geopteerd worden om af te werken met Vernice Invisible

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

MUUR DECO KALKVERF is geschikt voor binnenmuren in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken, maar niet op oliehoudende ondergronden. Ondergrond met absorberend zijn en niet waterafstotend

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 85%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

Draag hand- en oogbescherming.

REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!

MUUR DECO KALKVERF

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Standaard (Ready Mix)

Wit

Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Heel diepe, donkere kleuren zijn niet mogelijk door de aanwezigheid van natuurlijke witte kalk.

De kleur, karakteristiek aan kalkverf varieert naargelang de zuigkracht van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Voor een juiste weergave van het kleur, altijd een testvlak plaatsen.

Speciale kleuren :

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat weinig VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 : 30gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie	Gebluste kalk		
Vaste stoffen in volume%	28.27	%	
Vaste stof in gewicht %	49.83	%	
Verbruik	8-10	m ² /L	
Natte laagdikte	124	µm	
Droge laagdikte	35	µm	
Droogtijd : stofdroog	20°C	min.	
Overschilderbaar na	20°C	8	u
Densiteit	20°C	1.41	Kg/L
PH waarde	12-13		
Waterdampdoorlaatbaarheid	0.01	sd-value	

MUUR DECO KALKVERF

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR.	1 à 2 lagen MUUR DECO KALKVERF
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR.	1 à 2 lagen MUUR DECO KALKVERF
Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag PRIMER MUUR	1 à 2 lagen MUUR DECO KALKVERF
Oude verflagen op basis van alkydharsen	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag PRIMER OMNI	1 à 2 lagen MUUR DECO KALKVERF
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools GROEN WEG .	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag PRIMER MUUR.	1 à 2 lagen MUUR DECO KALKVERF
	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten.	1 laag	1 à 2 lagen

MUUR DECO KALKVERF

Verven in slechte staat	Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	PRIMER MUUR	MUUR DECO KALKVERF
Behang	Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray . Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag PRIMER MUUR	1 à 2 lagen MUUR DECO KALKVERF

Door invloed van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid kan men verkleuring krijgen van het gekalkverfde oppervlak. Dit is typisch aan kalkverf. Om deze eigenschap te verminderen moet men meerdere dunne lagen aanbrengen en goed uitstrijken.

Kalkverven kunnen door de ondergrondeigenschappen, het type object, de weersbelasting en schadelijke stoffen uit de atmosfeer vervroegd verweren. Dit is typisch aan het natuurlijk materiaal van kalkverf en is dus geen productfout.

Bij overschilderen met Vernice Invisible voor een goede onderhoudbaarheid, dient een droogtijd van minimaal 1 week in acht worden genomen om geen kalkuitslag te bekomen.

VERWERKING EN VERDUNNING

Met [kwast \(Bonotools blokborstels\)](#)

MUUR DECO KALKVERF wordt in de eerste laag tot maximum 10 % verdund. De tweede laag verdunnen van 10% tot max 30%, afhankelijk van het gewenst effect. Hoe meer verdunning, hoe meer tekening je kan aanbrengen.

Rollers kunnen niet worden gebruikt. Rollers zullen zorgen voor baanvorming.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.